

MA KÜR[®] 300

HİDROKARBON ƏSASLI, NƏM SAXLAYAN BETON KÜR MƏHSULU



Məhsul haqqında

Hidrokarbon əsaslı olub, yeni tökülmüş beton, **STALTOP** və ya digər oxşar məhsulların üzərinə püskürtmə üsulu ilə çəkilən, betonu lazımi səviyyədə rütubətli saxlayan, həmçinin reostatik betonun tez qurumasını gecikdirən, betonu büzülmə zamanı əmələ gələ biləcək xırda catlardan qoruyan və hamar görüntünü təmin edən məhsuldur.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

- betonu sulu və nəm saxlamaqla ya-naşı daha səmərəli və qənaətcil şəkildə bütün beton səthlərində;
- hava limanlarında və avtoparklarda;
- yol və su kanallarının betonlarında istifadə olunur.

Üstünlükləri

- istənilən hər növ beton sahələrində istifadə olunur;
- qabarıqsız, məsaməsiz və daha düzgün səth əmələ gətirir;
- istifadə olunduğu səthlər su keçirmir;
- hamar və daha müqavimətli olur;
- sərtləşmə zamanı gözlə görünməyən xırda çatların yaranmasının qarşısını alır;

- istifadəsi çox sadə və asandır;
- işçi xərcləri azaltmaqla iqtisadi səmərəliliyi artırır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. MA Kür 300 məhsulundan istifadə etməzdən əvvəl səth mütləq təmizlənməlidir.

Tətbiqi. MA Kür 300 məhsulunu yeni tökülmüş beton üzərinə mümkün qədər eyni qalınlıqda püskürdün və ya vər-dənədən istifadə etməklə səthə çəkin. MA Kür 300 məhsulunu qəlib betonların üzərinə beton parlaqlığını itirdikdən sonra (qəlibdən çıxan kimi) püskürdün.

Təvsiyələr. MA Kür 300 istifadə olunan mühitin temperaturu +5°C- dən aşağı və +30°C dən yuxarıdırsa lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+30°C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadədən sonra bütün ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi	yağ sarısı
İstifadə temperaturu	+5° C – +30° C

Quruma müddəti	45 dəqiqə
Sıxlığı	0,92 kq/litr
Son nəticədə təbəqənin görüntüsü	şəffaf, hamar, sukeçirməyən təbəqə
Qablaşdırma	1, 4, 10, 20 litrlik bidonlarda və 200 litrlik çəlləklərdə

Sərfiyyat

1 m² səthə 170 qram MA Kür 300 kifayət edir.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış qablarda quru şəraitdə 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

- məhsulun tərkibində səthi aktiv maddələrin olduğunu nəzərə alaraq də-riyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
- istifadə qaydalarında qeyd olunmayan heç bir əlavə maddə qatmayın;
- yuxarıdakı göstəricilər +23°C±2°C tem-pperatur və 50%±5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticə-sində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş mə-lumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
- “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi al-tında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
- şirkət elmi-texniki inkişafıba bağlı məh-sulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə

saxlayır;

- texniki dəstək və ya daha geniş məlu-mat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!