

EPOKS® 100

EPOKSİD ƏSASLI PLİTƏ YAPIŞDIRICISI (boz)

(Komponent A+Komponent B)

Məhsul haqqında

Epoksid qatran əsaslı, keramika, mərmer, qranit, turşuya davamlı keramika, şüşə mozaika və şüşə kərpic kimi məhsulların yapışdırılmasında istifadə olunan, kimyəvi maddələrə (turşulara) və bakteriyalara qarşı davamlı, rahat istifadə olunan, su ilə təmizləyə bilən, istifadəyə hazır yapışdırıcı məhsuludur.



EN 12004-1 standartının R2T sinfinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu plitə yapışdırıcısı:

- hər növ qida istehsalı müəssisələrində, ət və balıq sənayesində, qəssabxanalarda;
- dərman, boya, kağız, akkumulyator və gübrə sənayesində;
- mətbəələrdə və camaşırxanalarda;
- sənaye obyektlərinin mətbəxlərində və yeməxanalarda;
- hər növ gigiyenik qaydaların gözləndiyi xəstəxanalarda;
- üzgüçülük və termal hovuzlarda;
- tullantı suların axıdılması və təmizlənməsi müəssisələrində;
- piyadaların sıx toplandığı alış-veriş mərkəzlərində, terminallarda və s. yerlərdə;
- daxili və xarici məkanlardakı beton, suvaq, metal kimi səthlərə keramika, mərmer, qranit, turşuya davamlı kerami-



ka, çini keramika, şüşə mozaika və kafel kimi məhsulların yapışdırılmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

- Kimyəvi maddələrə, turşulara, qələvilərə, yağlara, qida və məişət tullantıları sularına, kimyəvi tullantı sularına qarşı davamlıdır;
- Antibakterial xüsusiyyətə malikdir;
- Kif, göbək və bakteriya yaratmır;
- Mexaniki davamlılığı yüksəkdir;
- Şaxtaya və istiliyə qarşı davamlıdır;
- İcməli su ilə təmasda olan yerlərdə istifadə oluna bilər.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Üzlük plitələr yapışdırılacaq beton və digər səthlər möhkəm olmalı və hər növ çirkədən təmizlənməlidir. Metal səthlər isə pasdan və çirkədən tamamilə təmizlənmiş vəziyyətdə olmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. İstifadə zamanı EPOKS 100 məhsulunun hər iki komponentini bir-birinə qarışdıraraq eynicinsli tərkib əmələ gələnə qədər 400-600 dövr/dəqiqəli qarışdırıcı vasitəsilə ən azı 3 dəqiqə qarışdırın.

Tətbiqi. EPOKS 100 məhsulunu sement əsaslı keramika yapışdırıcıları kimi tətbiq edin. Məhsulu qarışdırdıqdan sonra müvafiq dişli-daraqlı mala ilə səthə çəkin və daraqlayın. Daraqlanmış səthlərə keramikaları yapışdırın.

Çətin yayılan zəminlərdə və ağır yüklərin yerləşdiriləcəyi məkanlarda yapışdırılma işi aparılacaq sahəyə malanın düz tərəfi ilə məhlulu incə bir qat şəklində yayın, sonra üzerine yenidən epoksid qatranlı yapışdırıcı yayın və mala ilə daraqlayın. Daraqlı mala ilə məhlulu yaxdıqdan sonra keramikaları sürətlə yapışdırın. Qurumağa başlayan məhlulun üzerine keramika yapışdırmayın.

Təvsiyələr. EPOKS 100 məhsulu müvafiq qarışdırma qurğusu vasitəsilə qarışdırılmalıdır. Əl və ya mala ilə qətiyyən qarışdırılmamalıdır. Tərkibində epoksid qatran məhlulu olan məhsulların istifadə və bərkimə müddətləri mühitin temperaturundan asılıdır. Ən



sərfəli istifadə temperaturu $+10^{\circ}\text{C} \div +20^{\circ}\text{C}$ –dir. Hazır EPOKS 100 qarışığına su və yeni məhlul əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra işlədilən alət və ləvazimatlar yuyucu toz əlavə olunmuş isti su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi	boz
Tərkibi: • A komponenti • B komponenti	epoksid əsaslı qatran (yapışdırıcı) epoksid əsaslı sərtləşdirici
Möhkəmlik həddi: • sıxılmada • əyilmədə	minimum 45 MPa minimum 30 MPa
İstifadə müddəti	45 dəqiqə
Açıq şəkildə saxlama müddəti	20 dəqiqə
Qopma müqaviməti	$> 2,6 \text{ N/mm}^2$
Piyadalar üçün istifadəyə verilmə müddəti	7 gündən sonra
Qablaşdırma: • A komponenti • B komponenti	5 kq-lıq dəmir qablarda 0,2 kq-lıq dəmir qablarda

Sərfiyyat

1 mm qalınlıq üçün təxminən $1,7 \text{ kq/m}^2$ təşkil edir.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış orijinal qablaşdırmada, sərin və quru şəraitdə, donmadan qorunmaq şərti ilə 12 ay saxlanıla bilər.