

FugaFil®

ARALIQ DOLDURMA QARIŞIĞI (1-6 mm)

Daxili məkanlar üçün



Məhsul haqqında

Səment əsaslı, çatlamaya qarşı müqaviməti artıran, rəngin solmamasını və digər fiziki-mexaniki xüsusiyyətləri yaxşılaşdıran qatqılarla zəngin, Nano texnologiyalı aralıq doldurma qarışığıdır. Sifarişlə istənilən rəngdə istehsal olunur. AZS 321-2008 (TSEN 13888) standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu aralıq doldurma qarışığından:

- daxili məkanlarda, hamam və tualetlərdə divar və döşəmələrə yapışdırılmış keramikaların, mərmər və digər təbii daşlardan hazırlanmış üzlük plitələrin 1-6 mm məsafəli aralıqlarının doldurulmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

- rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
- solmaya qarşı davamlıdır, çatlamır və rəng ləkəsi buraxmır;
- üzlük plitələrin kənarlarına çatlamadan mükəmməl yapışır;
- Nano texnologiyasına əsaslanır;
- silikon qatqılı və antibakterialdır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunan səthlərdə aralıqların sağlam, quru, təmiz və ölçülərinin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ, parafin və digər qalıqlardan tamamilə təmizlənməlidir.

Qarışıqın hazırlanması. 20 kq quru qarışıqı ehməlcə 7,0-7,4 litr suyun üzərinə boşaldıb, kürəciklər yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövrili qarışdırıcıdan istifadə olunması məsləhət görülür). Qarışıqın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

Tətbiqi. Qarışıqı səthə yayıb, rezin mala ilə aralıqlara çarpaz hərəkətlərlə doldurun və artığını sıyıraraq götürün. 20-30 dəqiqədən sonra nəm süngərlə səthi təmizləyin. Səth quruduqdan sonra quru bezlə təmizləyib parıldadın. Hazırlanan qarışıq 2 saat ərzində işlədin. İstifadə müddəti keçmiş qarışıq atın. Quru qarışıq əlavə ediləcək su nisbətində diqqət edin, duru şəkildə istifadədən uzaq olun. Əgər duru şəkildə istifadə etsəniz, bu çatlara, çökmələrə, asan aşınmalara, tozlanma və rəngin korlanmasına səbəb ola bilər.

Təvsiyələr. FugaFil aralıq doldurma qarışıqının istifadə olunduğu mühitin temperaturu +5°C-dən aşağı və +30°C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+30°C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışıq qətiyyəən su və ya quru qarışıq əlavə edilməməlidir. Suhopma qabiliyyəti yüksək olan keramikaların aralıqları istifadədən öncə su ilə doyuzdurulmalıdır. Aralıq doldurma işi sona çatdıqdan 24-48 saat sonra işin icra edildiyi yer istifadəyə verilə bilər. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi	ağ və müxtəlif rənglərdə
İstifadə temperaturu	+5° C – +30° C
Su / quru qarışıq nisbəti	0,35-0,37 litr su/ 1 kq quru qarışıq 1,75-1,85 litr su/ 5 kq quru qarışıq 7,0-7,4 litr su/ 20 kq quru qarışıq
Möhkəmlik həddi: • əylmədə • sıxılmada	4 N/mm ² 15 N/mm ²
İstifadə müddəti	2 saat
Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı: • divarda • döşəmədə	24 saatdan sonra 48 saatdan sonra
Qablaşdırma	1 kq-lıq laminasiyalı, germetik tripleks paketlərdə, 2 və ya 3 qatı kraft kağızı, 1 qatı polietiləndən ibarət olan 5 kq-lıq laminasiyalı paketlərdə və 20 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

Üzlük materialların ölçülərindən, aralıqların enindən və dərinliyindən asılı olaraq sərfiyyatın miqdarı aşağıdakı cədvəldə verilir.

Üzlük plitələrin ölçüləri, sm	Aralığın dərinliyi 8 mm				
	Aralığın eni				
	2 mm q/m ²	3 mm q/m ²	4 mm q/m ²	5 mm q/m ²	6 mm q/m ²
10×10	500	750	1000	1250	1500
10×20	400	600	800	1000	1200
15×15	350	550	700	900	1150
15×20	300	450	600	750	900
20×20	250	450	600	750	900
20×25	250	350	500	650	800
20×30	225	350	450	575	675
30×30	185	275	350	450	550

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum üst-üstə 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

- FugaFil quru qarışıqının qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq, dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
- istifadə olunan suyun, qabların təmiz olmasına xüsusi diqqət edin;
- FugaFil quru qarışıqına sudan başqa heç bir əlavə maddə qatmayın;
- yuxarıdakı göstəricilər +23°C±2°C temperatur və 50%±5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübə biliklərə əsaslanır;
- "Mətanət A" şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlər.

lərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşıyır;

- şirkət elmi-texniki inkişafı ilə bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

FugaFas® 100

**FLEX ARALIQ DOLDURMA
QARIŞIĞI (1-6 mm)**
Xarici məkanlar üçün



Məhsul haqqında

Səment əsaslı, materialın keyfiyyətini, istifadə imkanlarını və çatlamaya qarşı müqavimətini artırır, sukeçirməzliyi, rəngin solmamasını və səthin hamarlığını təmin edən qatqılarla zəngin aralıq doldurma qarışığıdır. Sifarişlə istənilən rəngdə istehsal olunur. AZS 321-2008 (TSEN 13888) standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu aralıq doldurma qarışığından:

- daxili və xarici məkanlarda;
- qranit, müxtəlif ölçülü keramika, kotto, əhəngdaşı, şüşə mozaika kimi üzlük materialların 1-6 mm məsafəli aralıqlarının doldurulmasında;
- ani temperatur dəyişikliklərinin olduğu yerlərdə, piyada və maşınların sıx hərəkət etdiyi sahələrin döşəmələrində istifadə olunan üzlük materialların aralıqlarının doldurulmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

- ani temperatur dəyişikliyi (istidən soyuğa - soyuqdan istiyə) olan məkanlarda, yüksək sukeçirməzlik xüsusiyyətinə malik, çox möhkəm, çatlamayan, rəng ləkəsi buraxmayan, hamar və parlaq səth ya-

radan, şaxtayadavamlı aralıq doldurma qarışığıdır;

- rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
- +150°C temperaturda 100 bar su təzyiqi ilə təmizlənməyə dözümlüdür.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunan səthlərin aralıqlarının sağlam, quru, təmiz və ölçülərinin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ, parafin və digər qalıqlardan tamamilə təmizlənməlidir.

Qarışığın hazırlanması. 20 kq quru qarışığı 7,0-7,4 litr suyun üzərinə ehməlcə boşaldıb küreciklər yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli qarışdırıcıdan istifadə olunması məsləhət görülür). Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın. Qarışdırılan zaman su nisbətinə diqqət edin, duru şəkildə istifadə etməyin. Əgər duru şəkildə istifadə etsəniz, bu, çatlara, çökmələrə, asan aşınmalara, tozlanma və rəngin dəyişməsinə səbəb ola bilər.

Tətbiqi. Qarışığı səthə yayıb rezin mala ilə aralıqlara çarpaz hərəkətlərlə doldurun