

DAM ÜÇÜN İSTİLİK VƏ SƏS İZOLYASIYA LÖVHƏSİ, DAŞ YUNU

Məhsul haqqında

AZWOL roof 2 - dam üçün istilik və səs izolyasiya lövhəsi daş yunu əsaslı izolyasiya materialıdır. Bu məhsul həm düz, həm də profilli dam sistemlərində istifadə üçün nəzərdə tutulub. Yüksək sıxlığa malik olduğundan istilik və səs izolyasiyası üçün əlverişlidir, eyni zamanda mexaniki dayanıqlığı kifayət qədərdir.



İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

- ikiqatlı yastı damın üst qatında;
- yüklənməyən və azyüklü damlarda istifadə olunur.

Üstünlükləri

- Yüksək elastiklik qabiliyyəti;
- Artırılmış mexaniki möhkəmlik;
- Yanğın təhlükəsizliyi;
- Enerji səmərəliliyi.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Quraşdırılacaq səth (dam örtüyü) təmiz, quru və bərabər olmalıdır. Yağ, toz, tikinti qırıntıları və digər maneə yarada biləcək maddələr təmizlənməlidir.

Tətbiqi. Lövhələr kərpicvari (şahmatvari) şəkildə yerləşdirilməlidir – bu, istilik itkisinin qarşısını alır. Lövhələr boşluqsuz və sıx yerləşdirilməlidir. Üzərində gəziş olmayan damlarda bu qat son qat kimi istifadə edilə bilər. Lövhələr uyğun uzun-



luqlu dübellərlə səthə bərkidilir (adətən 5-6 ədəd/m²). Əgər əlavə yük gələcəksə, üst qat olaraq sıxlığı yüksək material tətbiq olunmalıdır. İstilik izolyasiyasının üzərinə hidroizolyasiya qatları (rulon material, PVC membran və s.) çəkilir. Bu qatlar məhsulu sudan və atmosfer təsirlərindən qoruyur.

Texniki göstəricilər

İstilik keçiricilik, Vt/mK	0,038/0,040/ 0,042/0,043	
10% deformasiyada sıxılmaya qarşı davamlılıq, Kpa	<70	
Konsentrasiya olunmuş yükləmə N	700 ≥ 1000	
Üzvü maddələrin tərkibi, %	<4,5	
Qısa müddət ərzində (24 saat) suyun hopması kq/m ²	<1	
Uzun müddət ərzində (28 gün) suyun hopması kq/m ²	<3	
Yanğına qarşı dayanıqlılıq	A1 sinifli	
Sıxlıq, kq/m ³	180 (±15)	
Uzunluq, mm	1200	1200
Eni, mm	600	600
Qalınlıq, mm	30	40
Lövhələrin qablaşdırmada miqdarı əd.	7	5
Altılıq üzərində miqdarı, əd.	44	48
Qablaşdırmada miqdarı, m ³	0,151	0,144
Qablaşdırmada miqdarı, m ²	5,040	3,600

Sərfiyyat

Lövhə ölçüsü: 1200 × 600 mm — 1 lövhə 0,72 m² sahəni örtür.

Sərfiyyat: 1,4 lövhə/m².

Saxlama müddəti və qaydası

İstehsal tarixindən etibarən düzgün şəraitdə və qablaşdırmada saxlamaqla 12 ay.