



RABİTZ TELLİ SƏNAYE ŞİLTƏSİ, DAŞ YUNU

*Sənaye boru xətləri, hava kanalları və
ventilyasiya şəbəkələri izolyasiyası*

Məhsul haqqında

AZWOOL daş yunu rabbitz telli sənaye şiltəsi – sənaye obyektlərində, istilik qazanxanalarında, bacalarda və iri diametrli borularda istilik, səs və yanğın izolyasiyası məqsədilə istifadə olunan, daş yunu üzərinə galvanizləşdirilmiş şiltədir.



İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

- sənaye binalarında, anbarlarda istilik və səs izolyasiyası olaraq;
- sənaye boru və kanallarının izolyasiyasında;
- metal konstruksiyaların, rəflərin və divarların qorunmasında;
- qazanxana və istilik sistemlərində istilik itkisinin azaldılmasında;
- sənaye avadanlıqlarının vibrasiya və səs-küyünün azaldılmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

- Güclü mexaniki dayanıqlıq təmin edir;
- İstilik və səs izolyasiyasını artırır;
- Montajı asan və sürətlidir;
- Yanğına davamlı və kimyəvi təsirlərə qarşı müqavimətlidir;
- Elastik və deformasiyaya qarşı dayanıqlıdır;
- Uzunömürlü və davamlı istifadə üçün uyğundur.



İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadəyə başlamazdan əvvəl səthin təmiz, quru və tozsuz olduğundan əmin olun.

Tətbiqi. Şiltə tələb olunan ölçülərə uyğun kəsilərək tətbiq sahəsinə bərabər şəkildə yerləşdirilir. Montaj zamanı Rabitz tel şəbəkəsi üzərinə şiltə möhkəm və bərabər paylanmış şəkildə yerləşdirilir. Bərkidici elementlər və yapışqan istifadə olunaraq sistem möhkəmləndirilir. Birləşmə yerlərində boşluq buraxılmamalı, sızdırmazlıq təmin edilməlidir. Montaj və qulluq zamanı müvafiq təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etmək vacibdir.

Texniki göstəricilər

Sıxlıq, kq/m ³	80 90 100 110 120
Uzunluq, mm	3000 5000 8000
Eni, mm	600 1200
İstilik keçiricilik, Vt/mK	max 0,037
Qalınlıq, mm	30 40 50 60 70 80 100 120
Yanğına qarşı davamlılıq	A1 sinifli
Qısa müddətli su udma, kq/m ²	≤1
Uzun müddətli su udma, kq/m ²	≤3

Sərfiyyat

Ölçü: 1000 × 500 mm (1 şiltə = 0.5 m²).

Orta sərfiyyat: 1 m² sahə üçün 2 ədəd şiltə.

Ehtiyat payı: 5–10% əlavə material tövsiyə olunur.

Saxlama müddəti və qaydası

İstehsal tarixindən etibarən düzgün şəraitdə və qablaşdırmada saxlamaqla 12 ay.