

MINERAL TÖKMƏ DAŞ YUNU

Məhsul haqqında

AZWOOL mineral tökmə daş yunu - yüksək temperatura davamlılıq tələb olunan qeyri-bərabər (nahamar) səthlərdə, məsələn: laboratoriya cihazlarında, ikiqat divarlı qab-larda, elektrik məişət avadanlıqlarında, elektrik kabelləri və qurğu keçidlərində, daş yunu lövhə və şiltələrin tətbiqinin çətin olduğu sahələrdə yanğın, istilik, səs və rütubət izolyasiyası məqsədilə istifadə olunur.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:



- dam, tavan və döşəmə izolyasiyasında;
- sənaye obyektlərinin istilik və səs izolyasiyasında;
- boru, kanal və konteynerlərin istilik qorunmasında;
- istilik sistemlərinin izolyasiyasında;
- tikinti və təmir işlərində boşluqların doldurulmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

- Yüksək istilik və səs izolyasiyasını təmin edir;
- Yanğına davamlı və alov gecikdirici xüsusiyyətə malikdir;
- Ətraf mühitə zərər verməyən təbii materiallardan hazırlanır;
- Elastik və boşluqlara rahat dolur, tətbiqi asandır;
- Quru və nəmişlik şəraitində uzunömürlüdür;
- Yüngül çəkisi ilə daşınması və tətbiqi rahatdır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadəyə başlamazdan əvvəl tətbiq olunacaq səthin təmiz, quru və tozsuz olmasına diqqət yetirin.

Tətbiqi. Daşyunu ehtiyac duyulan səthə bərabər paylanaraq tökülür və boşluqlar tamamilə doldurulur. Tətbiq zamanı izolyasiya qatının qalınlığı layihə tələblərinə uyğun olmalıdır. Tökmə daş yununu tətbiq edərkən xüsusi avadanlıq və ya əl vasitələri istifadə edilə bilər. Quraşdırma sonrası səthin üzərində hər hansı boşluq və ya çatışmazlıq olmadığını yoxlamaq vacibdir.

Texniki göstəricilər

Sıxlıq, kq/m ³	40
Yanğına qarşı davamlılıq	A1 sinifli
Qısa müddətli su udma, kq/m ²	≤1
Uzun müddətli su udma, kq/m ²	≤3

Sərfiyyat

1 m³ səth doldurmaq üçün təxminən 1000 kq tökmə daş yunu istifadə olunur. İzolyasiya qalınlığı və boşluğun ölçüsünə görə sərfiyyat dəyişir. Ehtiyat payı olaraq 5–10% əlavə material tövsiyə olunur.

Saxlama müddəti və qaydası

İstehsal tarixindən etibarən düzgün şəraitdə və qablaşdırmada saxlamaqla 12 ay.