

PENOFLEX® 8

İSTİLİK İZOLYASIYA LÖVHƏLƏRİ ÜÇÜN SUVAQ



Məhsul haqqında

PENOFLEX 8 sement əsaslı və lif tərkibli olub, modifikasiyalı polimerləşdirilmiş istilik izolyasiya lövhələrinin suvanmasında istifadə olunan suvaq məhsuludur.

AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

- montalama işlərində istilik izolyasiya lövhələrinin suvanmasında;
- dəmir-beton səthlərə boya vurulmamışdan öncə səthin suvanmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

- mükəmməl yapışma qabiliyyətinə malikdir;
- lif tərkibli olduğu üçün suvanmış səthdə çat əmələgəlmə ehtimalını minimuma endirir;
- rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
- istifadə müddəti uzundur;
- üzərinə birbaşa boya çəkilə bilər;
- şaxtaya və istiliyə davamlıdır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. PENOFLEX 8 suvağının istifadə olunması üçün istilik izolyasiya lövhələrinin səthə normal qaydada yapışdırılması və dubellənməsi vacibdir. Lövhələr küləyin təsirindən və digər təsirlərdən tərpənməməlidir.

Qarışıqın hazırlanması. 20 kq quru qarışıq yavaş-yavaş təmiz bir qaba 4,6 litr suyun üzərinə boşaldın və kürəciklər yox olana qədər 3-5 dəqiqə qarışdırın. Qarışıqın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin və yenidən 30 saniyə qarışdırdıqdan sonra məhsulu istifadəyə hazır vəziyyətə gətirin.

Tətbiqi. PENOFLEX 5 və ya digər oxşar məhsul ilə yapışdırılmış və dubellənmiş istilik izolyasiya lövhələrinin səthinə bir qat PENOFLEX 8 çəkin. Sonra sıva filesini (tor) birinci qata otuzdurun. Ardınca ikinci qat PENOFLEX 8 suvağını səthə çəkin. PENOFLEX 8 tələb olunan bərkliyə çatdıqdan sonra üzərinə qoruyucu fasad boyası çəkilə bilər.

Tövsiyələr. Yapışdırıcının istifadə olduğu mühitin temperaturu +5°C-dən aşağı və ya +30°C-dən yuxarıdırsa, la-

zımı temperatur təmin olunmalıdır. İsti, yağışlı və küləkli havalarda məhsuldan istifadə olunmamalıdır. Xarici məkanlarda istilik izolyasiya lövhələri ilə örtülmüş səth 24 saat günəş şualarından, küləkdən və yağışdan qorunmalıdır. Qurumağa başlamış qarışıq qətiyyən su və yeni məhsul əlavə olunmamalıdır.

Texniki göstəricilər

Rəngi	boz
İstifadə temperaturu	+5° C – +30° C
Su / quru qarışıq	4,6 litr su / 20 kq quru qarışıq
Qopma müqaviməti: • betonda • istilik izolyasiya lövhələrində	≥1,0 N/mm² ≥0,2 N/mm²
İstifadə qalınlığı: • minimum • maksimum	3 mm 5 mm
İstifadə müddəti	1 saat
Həcm kütləsi	1,86 kq / litr
Qablaşdırma	2 və ya 3 qatı kraft kağız və 1 qatı polietilendən ibarət 20 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

PENOFLEX 8 suvaq məhsulunun sərfiyyatı 3 mm qalınlıq üçün 4,5 kq/m²-dir. 20 kq-lıq PENOFLEX 8 suvaq məhsulu ilə təxminən 4,0-4,5 m² səthi suvamaq mümkündür.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum üst-üstə 10 kisə olmaqla 12 ay müddətində saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

- PENOFLEX 8 suvaq məhsulunun mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
- istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
- yuxarıdakı göstəricilər +23°C±2°C tem-

peratur və 50%±5% rütubətli şəraitdə aparılan sınaqlar nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübə biliklərə əsaslanır;
- “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
- şirkət elmi-texniki inkişafı ilə bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!