

Matanata® FLEX**ELASTİK, YÜKSƏK PERFORMANSLI
PLİTƏ YAPIŞDIRICISI (boz)***Soba, buxana, fəsad və hovuzlar üçün***Məhsul haqqında**

Səment əsaslı, məhsulun istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, yüksək keyfiyyətli, ani temperatur dəyişmələrinə davamlı, Nano texnologiyalı, birkomponentli, boz rəngli, elastik, yüksək performanslı plitə yapışdırıcısıdır.

EN 12004-1 standartının C2TE S1 sinfinin tələblərinə uyğundur.

**İstifadə sahələri**

Bu plitə yapışdırıcısı:

- ani temperatur dəyişikliklərinin (donma-ərimə) olduğu yerlərdə;
- soyuq hava anbarlarında və buxanalarda;
- sobaların fəsadında;
- aşağıdan isidilən sistemlərdə;
- terraslarda və bağçaların tərtibatında;
- beton, suvaq, döşəmə suvağı kimi səthlərin üzərinə döşəmə və divar keramikaları, qranit, odadavamlı kərpic, dekorativ kərpic kimi üzlük materialların yapışdırılmasında;
- əvvəllər yapışdırılmış keramikaların üstündən yeni keramikaların yapışdırılmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

- Ani temperatur dəyişikliyinə (donma - ərimə) olduğu yerlərdə istifadə olunur;
- Soba (+200°C ± 2°C) və buxanalarda (-50°C ± 2°C) yüksək və aşağı temperatura davamlı əvəzolunmaz yapışdırıcıdır;



- Rahat işlənilir və ustanı yormur;
- Saxtaya və istiyə davamlıdır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, təmiz və ölçülərinin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ, parafin və digər qalıqlardan tamamilə təmizlənməlidir. Səthdə 5-6 mm dərinliyində çatlar və ya boşluqlar olarsa, bir gün əvvəl Filkret təmir qarışığı və ya digər oxşar məhsulla doldurulmalıdır. Tətbiq olunacaq səth əvvəlcədən nəmləndirilməli, ROKOL Binder astar və ya digər oxşar məhsulla astarlanmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. 25 kq-lıq quru qarışığı ehmalca 6,0 - 6,5 litr suyun üzərinə boşaldıb kürəciklər yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli qarışdırıcıdan istifadə olunması məsləhət görülür). Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

Tətbiqi. Malanın düz tərəfi ilə qarışığı nazik qatla səthə yayın. Sonra plitələrin ölçüsünə uyğun olaraq səthə vurulmuş qarışığı malanın dişli-daraqlı tərəfi ilə daraqlayın. Temperatur dəyişikliklərinin yüksək olduğu yerlərdə iri ölçülü plitələrin yapışdırılmasında kombinləşdirilmiş yapışdırma üsulundan (bu üsulla yapışdırıcı həm səthə çəkilir və daraqlanır, həm də üzük plitenin arxasına yaxılaşaraq daraqlanmış səthə yapışdırılır) istifadə edin. Plitenin yapışdırılma müddətini səthin üzərinə çəkilmiş qarışığa barmaqla azacıq toxunmaqla (basmaqla) müəyyən edin. Qarışıq barmağa yapışarsa, o zaman plitələri səthə yapışdırmaq olar. Əks halda səthin üzərinə çəkilmiş qarışıq üz bağlayarsa, o zaman onu sıyıraraq atmalı və həmin səthin üzərinə yenidən qarışıq vuraraq daraqlı mala ilə daraqladıqdan sonra plitələr yapışdırılmalıdır.

Hazırlanan qarışıq 2 saat ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş və ya qabıq bağlamış qarışığı istifadə etmək məsləhət görülmür. Aralıq doldurma işi divarda 24 saatdan, döşəmədə isə 48 saatdan sonra icra edilməlidir.

Təvsiyələr. Matanat A Flex yapışdırıcısı (boz) istifadə olunarkən mühitin temperaturu +5°C-dən aşağı və +30°C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti



(+30°C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. Su hopması yüksək olan keramikalar istifadədən öncə su ilə doyurulmalıdır.

Texniki göstəricilər

Rəngi	boz
İstifadə temperaturu	+5° C - +30° C
Su/quru qarışiq	2,4-2,6 litr su /10 kq quru qarışiq 6,0-6,5 litr su / 25 kq quru qarışiq
Qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddəti	3-5 dəqiqə
İstifadə müddəti	2 saat
Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı: • divarda • döşəmədə	24 saatdan sonra 48 saatdan sonra
Qablaşdırma	2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietiləndən ibarət olan 10 və 25 kq-lıq kisələrdə

	EN 12004-1 standartının tələblərinə uyğun olaraq	Test nəticələri
Qabıq bağlama müddəti	≥30 dəqiqə	30-40 dəqiqə
Sürüşmə	<0,5 mm	0
Qopma müqaviməti	>1 N/mm ²	1,5-2 N/mm ²

Təvsiyə olunan daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və ölçülərə uyğun yapışdırıcının yayılma qalınlığı

Üzlük plitələrin ölçülərinə uyğun sahəsi	Daraqlı malanın təsviri və dişlərinin ölçüləri, mm	Yapışdırıcının yayılma qalınlığı, mm
<25 sm ²	 3	1-2
25-100 sm ²	 4	2-3
100-600 sm ²	 6	3-4
600-1800 sm ²	 8	4-5
1800-7200 sm ²	 10	5-6

Sərfiyyat

İstifadə zamanı yapışdırıcının səthə çəkilmiş qalınlığından və dişli-daraqlı malanın dişlərinin ölçülərindən asılı olaraq 1 m²-ə sərf olunan quru qarışığın miqdarı (kq-la)

Matanat A Flex (boz) (kq)	1 mm qalınlıq üçün quru qarışığın sərfiyyatı (kq/m ²)	Qarışdırılacaq suyun miqdarı (litrlə) 25 kq üçün	Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və sərfiyyatlar (kq/m ²)				
			3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
25	1,28	6-6,5	1,3 kq	2,6 kq	3,9 kq	5,1 kq	6,4 kq

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, üst-üstə maksimum 11 sıra olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.